

TABELLA DI COMPARAZIONE DELLE QUALITA'

ACCIAI NON LEGATI PER IMPIEGO STRUTTURALE

<i>EUROPE</i>		PRECEDENTI DESIGNAZIONI E CORRISPONDENZE								
EN 10025 : 1995	EN 10025-2 : 1995	Europe EN 10025 : 1990	Germany DIN 17100	France NFA 35 501	Italy UNI 7070	Sweden SS14	United Kingdom BS 4360	China GB 700/GB-T 1591	Japan JIS 3101 - JIS 3106	U.S.A. ASTM
S185	1.0035	Fe 310-0	St 33	A 33	Fe 320	13.00.00		Q 185	SS 330	A 283 grado A, B, C, D
S235JR	1.0037	Fe 360 B	St 37-2	E 24-2	Fe 360 B			Q 235 A		A 283 grado A, B, C, D
S235JRG1	1.0036	Fe 360 B	Ust 37-2					Q 235 B		
S235JRG2	1.0038	Fe 360 B	RSt 37-2		Fe 360	13.11.00	40 (A) B	Q 235 B	SS400 - SM400A	A 284 grado C, D
S235J0	1.0114	Fe 360 C	St37-3 U	E 24-3	Fe 360 C	13.12.00	40 C	Q 235 C	SM 400 B	A 284 grado C, D
S235J2G3	1.0116	Fe 360 D1	St 37-3 N	E 24-4	Fe 360 D		40 D	Q 235 D	SM 400 C	
S235J2G4	1.0117	Fe 360 D2					40 EE	Q 235 D		A 36
S275JR	1.0044	Fe 430 B	St 44-2	E 28-2	Fe 430 B	14.12.00	43 (A) B	Q 275 Z		A 529 grado 42, 50
S275J0	1.0143	Fe 430 C	St 44-3 U	E 28-3	Fe 430 C		43 C	Q 275		A 529 grado 42, 50
S275J2G3	1.0143	Fe 430 D1	St 44-3 N	E 28-4	Fe 430 D	14.14.00	43 D	Q 275		A 572 grado 42, 50
S275J2G4	1.0145	Fe 430 D2				14.14.01	43 EE	Q 275		A 572 grado 42, 50
S355JR	1.0045	Fe 510 B		E 36-2	Fe 510 B	21.32.01	50 B	Q 345 C	SS490 - SM490A	A 633 grado A, B, C
S355J0	1.0553	Fe 510 C	St 52-3 U	E36-3	Fe 510 C	21.34.01	50 C	16 Mn	SS490B	A 633 grado A, B, C
S355J2G3	1.0570	Fe 510 D1	St 52-3 N		Fe 510 D	21.35.01	50 D		SS490C	
S355J2G4	1.0577	Fe 510 D2				26.42.00		Q 345 D	SS490YA	A 656 grado 50
S355K2G3	1.0595	Fe 510 DD1			Fe 510 DD	26.44.11	50 DD		SS490YB	A 656 grado 50
S355K2G4	1.0596	Fe 510 DD2					50 EE		SM520B	
S275N (K2)	1.0493								SM520C	A 709 grado 36, 50, 50W
S275NL (J5)	1.0497									A 709 grado 36, 50, 50W
S355N (K2)	1.0539							Q 345 D		A 808
S355NL (J5)	1.0549							Q 345 E		
S460N (K2)	1.8953		St E 460 N					Q 460 D		
S460NL (J5)	1.8956		TSt E 460 N					Q 460 E		

TABELLA DI COMPARAZIONE DELLE QUALITA'

ACCIAI NON LEGATI PER IMPIEGO STRUTTURALE

EUROPE EN 10143		PRECEDENTI DESIGNAZIONI E CORRISPONDENZE								
		Europe EN 10142 : 1990	Germany DIN 17162-T1	France AF 36-321	Italy UNI 10143		United Kingdom BS 2989		Japan JIS 3302	U.S.A. ASTM
DX51D + Z	ZINCATO A CALDO	Fe P02 G	02Z	GC II	DX51D + Z		Z 2		SGCC	A 526

ACCIAI PER COSTRUZIONI MECCANICHE

EUROPE EN 10025-2 : 1995 EN 10025-2 : 1995		PRECEDENTI DESIGNAZIONI E CORRISPONDENZE								
		Europe EN 10025 : 1990	Germany DIN 17100	France NFA 35 501	Italy UNI 7070	Sweden SS14			Japan JISG	
E295	1.0050	Fe 490-2	St 50-2	A 50-2	Fe 490	15 50-00/01			SS500	
E335	1.0060	Fe 590-2	St 60-2	A 60-2	Fe 590	16 50-00/01				
E360	1.0070	Fe 690-2	St 70-2	A 70-2	Fe 690	16 55-00/01				

ACCIAI A BASSO TENORE DI CARBONIO LAMINATI A FREDDO PER IMBUTITURA O PIEGAMENTO A FREDDO

EUROPE EN 10027-1 EN 10027-2		PRECEDENTI DESIGNAZIONI E CORRISPONDENZE							
			Germany DIN 1623		Italy UNI 5866		United Kingdom BS 1449	China GB 699	Japan JIS G 3141.77
DC01	1.0330		St 12		Fe P01	CR SP4	08F	SPCCT	A 366.85

ACCIAI LAMINATI A CALDO PER IMPIEGO DIRETTO O STAMPAGGIO A FREDDO (IMBUTITURA)

EUROPE EN 10111 EN 10027-2		PRECEDENTI DESIGNAZIONI E CORRISPONDENZE							
			Germany DIN 1614	France NFA 36 301	Italy UNI 5867		United Kingdom BS 1449		Japan JIS G 3131-SAE J403
DD11	1.0332		StW 22	1C	Fe P11	HR3		SPHC - 1008	A 569 CQ
DD12	1.0398								A 621 DQ
DD13	1.0335		StW 24	3C	Fe P13	HR1K		SPHE (AK) - 1006	A 622 DQAK

TABELLA DI COMPARAZIONE DELLE QUALITA'

ACCIAI DA COSTRUZIONE RESISTENTI ALLA CORROSIONE ATMOSFERICA: CORTEN

EUROPE EN 10025 : 2004 EN 10025-2 : 2004		PRECEDENTI DESIGNAZIONI E CORRISPONDENZE							
		Europe EN 10155 : 1993	Europe EN 10155-2 : 1993	Europe EU 155:80	Germany SEW 087	France AFNOR A 35-502	United Kingdom BS 4360	U.S.A. ASTM	U.S.S. Licence steel
S235JOW	1.8958	S235JOW	1.8958	Fe 360 C KI		E 24 W 3			
S235J2W	1.8961	S235J2W	1.8961	Fe 360 D KI	WTSSt 37-3	E 24 W 4			
S355JOWP	1.8945	S355JOWP	1.8945	Fe 510 C 1 KI		E 36 W A 3	WR50A	A 242 t.1	CORT-EN A
S355J2WP	1.8946	S355J2WP	1.8946	Fe 510 D 1 KI		E 36 W A 4		A 242 t.1	CORT-EN A
S355JOW	1.8959	S355JOW	1.8959	Fe 510 C 2 KI		E 36 W B 3	WR50B	A 588 grado A	CORT-EN B
		S355J2G1W	1.8963	Fe 510 C 2 KI			WR50C		
S355J2W	1.8965	S355J2G2W	1.8965		WTSSt 52-3			A 588 grado A	COR-TEN B
		S355K2G1W	1.8966			E 36 W B 4			
S355K2W	1.8967	S355K2G2W	1.8967					A 588 grado A	COR-TEN B

ACCIAI DA BONIFICA

EUROPE	PRECEDENTI DESIGNAZIONI E CORRISPONDENZE						U.S.A. AISI - SAE
	Germany	France	Italy		United Kingdom	China	
C40E C40R	Ck40 Cm40 1.1186 1.1189	XC42H1	C 40		080M40	40	1040
C45E C45R	Ck45 Cm45 1.1191 1.1201	XC48H1	C 45		080M46	45	1045
C50E C50R	Ck50 Cm50 1.1206 1.1241		C 50		080M50	50	1050